
FVH Folienveredelung Hamburg GmbH & Co. KG | Ludwig-Bölkow-Straße 8 | D - 19061 Schwerin | Germany

PRODUKTDATENBLATT

LDPE Regranulat hell bunt

NP F3012

EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	PRÜFBEDINGUNGEN	EINHEIT	WERT
MFR (Schmelzfließindex)	ISO 1133	190°C / 2,16 kg	g/10 min	0,8-1,1
MVR (Schmelzvolumenindex)	ISO 1133	190°C / 2,16 kg	cm ³ /10 min	1,0-1,3
Dichte	ISO 1183	Ethanol	g/cm ³	0,920-0,940
Feuchte	DIN 15512	Karl-Fischer-Titration	%	< 0,1

VERPACKUNG

Big Bag auf Einwegpalette

Gewicht: ca. 1.165kg pro Big Bag

Silo auf Anfrage

Recyclingmaterial unterliegt Materialschwankungen. Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt hergestellt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

Sämtliche Angaben in unseren Produktinformationen sind Durchschnittswerte und basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbindet den Käufer nicht, wegen der Fülle möglicher Einflüsse, beim Einsatz und der Anwendung unserer Produkte, von einer eigenen Eingangskontrolle.

Die aus NP F3012 hergestellten Produkte kennen wir nicht und empfehlen vor dem Einsatz die Eignung für die bestimmte Anwendung zu testen. Rechtlich verbindliche Zusicherungen bestimmter Eigenschaften für konkrete Einsatzzwecke können aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Eine Lagerung sollte nur im gut verpackten und trockenen Zustand und nicht länger als 3 Monate vorgenommen werden.
